

Quality: seemee ® mesh extra

B3131

Application: building wraps, indoor advertising, printable finish on both sides

Ends/picks K/S pro cm:	(DIN EN 1049-2)	4/5,3
Type of coating:		PVC coating on both sides
Total weight g/m2:	(DIN EN ISO 2286-2)	300
Tensile strength wrap/weft,N/5cm, K/S	(DIN 53354)	1300/1500
Air permeability:	1800 l/sqm/sec, at 2 mbar air permeability	
Flame retardency:	(DIN 4102)	B1, M1
Width cm:	(DIN EN ISO 2286-1)	320, 500

PRÜFZEUGNIS

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Nr. PZ-Hoch-05005

Auftraggeber:

Verseidag-Indutex GmbH
Industriestraße 56

D-47803 Krefeld

Art des Prüfmaterials:

Polyestergewebe (netzartig) mit PVC beschichtet

**Bezeichnung
des Prüfmaterials:**

B 3131 seemee® mesh extra

Probenahme:

durch Antragsteller

Inhalt des Antrags:

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse
B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

**Geltungsdauer
des Prüfzeugnisses:**

31. Januar 2010*)

Ergebnis:

**Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand
größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen
die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerent-
flammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).**

Dieses Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 2 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

*) Verlängerung auf Antrag.



1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:

PN 3425: weißes Polyestergewebe (netzartig) mit PVC beschichtet

Bezeichnung: „B 3131 seemee® mesh extra“

Vorderseite: ebene Oberfläche

Rückseite: strukturierte Oberfläche

Angaben lt. Hersteller:

Flächengewicht_{Trägergewebe}: ca. 110g/m²

Flächengewicht_{mit Beschichtung}: ca. 300g/m²

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke ca. 0,45 mm

Flächengewicht ca. 290g/m²



Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung:
- #4183: Querrichtung, Vorderseite beflammt, freihängend
 - #4184: Querrichtung, Rückseite beflammt, freihängend
 - #4185: Längsrichtung, Vorderseite beflammt, freihängend
 - #4186: Längsrichtung, Rückseite beflammt, freihängend

4. Prüfdatum: KW 02 in 2005

5. Versuchsergebnisse: Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper				Dimen- sion
	Versuchs-Nr.	#4183 quer Vorderseite	#4184 quer Rückseite	#4185 längs Vorderseite	#4186 längs Rückseite	
1	<u>Nr. Probenanordnung</u> gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	1	
2	<u>Maximale Flammenhöhe über</u> Probenunterkante	40	50	40	40	cm
3	<u>Zeitpunkt</u> ¹⁾	0:04	0:36	0:05	0:05	min:s
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> <u>Zeitpunkt</u> ¹⁾	0:02	0:03	0:03	0:03	min:s
5	<u>Feststellungen a. d. Probenrückseite</u> Flammen/Glimmen <u>Zeitpunkt</u> ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
6	Verfärbungen <u>Zeitpunkt</u> ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
7	<u>Brennendes Abtropfen</u> Beginn ¹⁾ Umfang	./.	./.	./.	./.	min:s
8	vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	./.	./.	./.	./.	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	./.	./.	./.	./.	
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> Beginn ¹⁾ Umfang	./.	./.	0:59	0:58	min:s
11	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	./.	./.	X	X	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	./.	./.	./.	./.	

Zeilen Nr.	Messwert-Art Versuchs-Nr.	Messwert für Probekörper				Dimen- sion
		#4183 quer Vorderseite	#4184 quer Rückseite	#4185 längs Vorderseite	#4186 längs Rückseite	
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)</u>	./.	./.	0:10	0:06	min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	./.	./.	./.	./.	
19	Probenvorderseite ²⁾	./.	./.	./.	./.	
20	Probenrückseite ²⁾	./.	./.	./.	./.	
21	Flammenlänge	./.	./.	./.	./.	cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
23	Anzahl der Proben	./.	./.	./.	./.	
24	<u>Ort des Auftretens</u> Untere Probenhälfte ²⁾	./.	./.	./.	./.	
25	Obere Probenhälfte ²⁾	./.	./.	./.	./.	
26	Probenvorderseite ²⁾	./.	./.	./.	./.	
27	Probenrückseite ²⁾	./.	./.	./.	./.	
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	32	18	21	21	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	./.	./.	./.	./.	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	---	---	---	
31	<u>Restlängen: Einzelwerte</u> ³⁾ Probe 1	70	60	56	71	cm
	Probe 2	69	73	70	67	cm
	Probe 3	60	68	67	69	cm
	Probe 4	69	72	69	65	cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	67	68	66	68	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	---	---	---	
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	107	108	106	110	°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	10:00	10:00	10:00	10:00	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	---	---	---	
37	Bemerkungen: -keine-					

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: Auf Grund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Brandschachtprüfungen verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten:

Zeilen Nr.	Meßwert-Art	Meßwert für Probekörper				Dimension
		A	B	C	D	
		PN 3425	PN 3425	PN 3425	PN 3425	
	Probeneingangsnummer	#4183	#4184	#4185	#4186	
	Versuchs-Nr.	quer Vorderseite	quer Rückseite	längs Vorderseite	längs Rückseite	
1	Mittlere Restlänge	67	68	66	68	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	107	108	106	110	°C
3	Rauchdichte	32	18	21	21	%min
4	Bemerkungen: -keine-					

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Versuche im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 2).


8. Besondere Hinweise:

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer: Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.


Fladungen, den 12. Januar 2005

Sachbearbeiter:


(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)




Leiter der Prüfstelle:


(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #4183



Messdaten



Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:
siehe Seite 2
Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.
2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:
Aus dem Material wurden Proben für den Kantentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. Probenanordnung: Versuche freihängend, Beflammung der Kante
4. Prüfdatum: KW 02 in 2005
5. Versuchsergebnisse:

B 3131 seeme mesh extra Proben-Nr.	Kantentest längs					Kantentest quer					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	s
Erreichen d. Meßmarke ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	s
Maximale Flammenhöhe	11	10	11	5	7	8	13	10	8	10	cm
Zeitpunkt der max. Flammenhöhe	7	6	6	15	12	4	9	7	11	7	s
Selbstverlöschen der Flammen Ende des Nachbrennens ¹⁾	12	8	11	16	14	16	12	16	13	11	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark					stark					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	s
Aussehen nach der Prüfung: Kantentest: Probe ist kegelförmig ausgebrannt bis max B 2cm x H 10cm.											

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

./. kein Auftreten des Ereignisses

– keine Angabe

6. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: - keine -

7. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens:

Das geprüfte Material gilt bzgl. der Normalentflammbarkeit als nicht brennend abtropfend/abfallend.





PAVUS, a.s.
AUTORISIERTE PERSON AO 216

Nebenstelle: čtvrt J. Hybeše 879
Veselí nad Lužnicí
391 81

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz
Tel.: +420 286 019 587 Fax: +420 286 019 590

Tel.: +420 381 477 418
Fax: +420 381 477 419
E-mail: veselii@pavus.cz

KLASSIFIZIERUNGSPROTOKOLL BRANDVERHALTEN VON BAUPRODUKTEN

Gegenstand der Klassifikation: Bauelemente, außer Bodenbelägen und wärmedämmenden Rohrleitungsprodukten nach EN 13501-1: 2007, Art.11

Identifikationsnummer:

PK1-01-08-068-N-0

Bezeichnung und Typ des Bauelementes:

Gewebe seemee® mesh extra B3131

Auftraggeber:

Verseidag – Indutex GmbH
Industriestrasse 56
47803 Krefeld
Deutschland

Herausgebende Organisation:

PAVUS, a.s.
Autorisierte Person AO 216
Notifizierte Person 1391
Prosecká 412/74
190 00 PRAHA 9
Prüflabor Veselí nad Lužnicí
Auftrag Nr.108068 / Z210080230

Ausstellungsdatum: 2008-11-21

Anzahl der Ausdrucke: 4

Ausdruck Nr.: 2

Anzahl der Seiten: 1

1. EINLEITUNG

- 1.1. Dieses Klassifikationsprotokoll bestimmt die Klassifizierung des Produkts *seemee® mesh extra B3131* in Übereinstimmung mit den in EN 13501-1:2007 angeführten Vorgängen.
- 1.2. Dieses Klassifizierungsprotokoll enthält 1 Seiten und darf nur als das Ganze angewendet werden.

2. AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ÜBER DAS KLASSIFIZIERTE BAUELEMENT

2.1. Allgemein

Das Produkt – *seemee® mesh extra B3131*, ist von der Firma Verseidag – Indutex GmbH produziert. Es handelt sich um das Gewebe für den Werbedruck, auf beiden Seiten abdruckbar, bestimmt für Billboards.

2.2. Produktbeschreibung

Faserstoff des Trägergewebes (DIN 6001):	PES
Bindung (DIN ISO 9354):	Gewirke
Garnfeinheit (DIN EN ISO 2060):	1100 K/S
Fadendichte (DIN EN 1049-2):	4/5,3 K/S pro cm
Beschichtungsart:	PVC
Flächengewicht (DIN EN ISO 2286-2):	300 g/m ² (110 g/m ² Rohw)
Brennenverzögerer:	nach DIN 4102 B1; M1

3. PRÜFZEUGNISSE/PRÜFZEUGNISSE ÜBER ERWEITETE APPLIKATION UND PRÜFERGEBNISSE VERWENDETE FÜR DIESE KLASSIFIKATION

3.1. Prüfberichte/ Protokolle über erweiterte Applikation

Name des Labors Anschrift Akkreditierungsnummer	Antragsteller des Prüfungszeugnisses	Prüfzeugnisnummer Ausstellungsdatum	Prüfverfahren
PAVUS, a. s. Vesel' nad Lužnicí AZL Nr. 1026	Verseidag – Indutex GmbH Industriestrasse 56 47803 Krefeld Deutschland	Pr-08-1.144 2008-11-12	EN 13823
		Pr-08-1.145 2008-11-13	EN ISO 11925-2

3.2. Bedingungen der Beanspruchung und Prüfungsergebnisse

Prüfungsverfahren laut	Parameter	Anzahl der Proben	Ergebnisse	
			Mittelwert	Erfüllung des Kriteriums
EN 13823	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)	3	0,0	≤ 120 (B)
	THR _{600s} (MJ)		0,4	≤ 7,5 (B)
	LFS < Kante des Prüfkörpers		-	ja (B)
	SMOGRA (m ² /s ²)		114,3	≤ 180 (s2)
	TSP _{600s} (m ²)		129,5	≤ 200 (s2)
	Keines Auffinden von mit Flamme brennenden Tropfen/Partikeln		-	ja (d0)
EN ISO 11925 - 2	F _s (mm)	6	0	≤ 150 (B)
	Keine Entzündung vom Filterpapier		-	ja (d0)

Es wurden 5 Prüfstücke nach EN 13823 geprüft. Der durchschnittliche in der Tabelle angegebene Wert ist aus 3 Prüfungen mit der kritischsten Ordnung der Luftspalte zwischen dem Prüfstück und den internen Platten.

4. KLASSIFIZIERUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

4.1. Verweis

Diese Klassifikation wurde im Einklang mit EN 13501-1: 2007 Art. 11 durchgeführt.

4.2. Klassifizierung

Das Produkt - *seemee® mesh extra B3131* - ist in Übereinstimmung mit seinem Verhalten bei den Prüfungen der Feuerbeständigkeit in folgender Klasse klassifiziert:

Feuerbeständigkeitklasse B – s2, d0

4.3. Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist für folgende Parameter des Produkts gültig:

Faserstoff des Trägergewebes (DIN 6001):	PES
Bindung (DIN ISO 9354):	Gewirke
Garnfeinheit (DIN EN ISO 2060):	1100 K/S
Fadendichte (DIN EN 1049-2):	4/5,3 K/S auf cm
Beschichtungsart:	PVC
Flächengewicht (DIN EN ISO 2286-2):	300 g/m ² (110 g/m ² Rohw)
Brennenverzögerer:	nach DIN 4102 B1; M1

Diese Klassifizierung ist für folgende Applikation der Endverwendung gültig:

Das Produkt – *seemee® mesh extra B3131* ist als Gewebe für den Werbedruck für Billboards bestimmt.

5. BESCHRÄNKUNG

Die zeitliche Begrenzung dieses Protokolls beträgt 5 Jahre seit seinem Ausstellungstag.

Dieses Klassifizierungsprotokoll ersetzt nicht die Typzulassung oder das Zertifikat des Produktes. Produktklassifizierung in diesem Protokoll ist für die Erklärung der Übereinstimmung vom Hersteller im Zusammenhang mit dem System 3 Erklärungen der Übereinstimmung und mit der Bezeichnung CE nach der Richtlinie für Bauelemente genügend.

Der Hersteller nimmt die Deklaration vor, die registriert ist. Damit bestätigt er, dass das Prüfstück keine spezifische Prozesse, Verfahren oder Lösungen (z. B. keine Zutaten der Feuerverzögerungsmittel, Begrenzung von Inhalt der organischen Stoffe oder Zugabe der Füllmittel) zwecks der Verbesserung von Feuerverhalten verlangt, damit die erhaltene Klassifizierung erlangt ist. Folgendermaßen stellt der Hersteller fest, dass das Attestationssystem 3 geeignet ist.

Die Prüflabor hat also keine Teilnahme an der Vorbereitung der Prüfstücke, auch wenn, der Hersteller wunschgemäß, passende Bescheinigung erstellt, dass sie die Vorbereitungen der Prüfstücke verfolgte.

Bearbeitet von:



Mgr. Ladislav Městka

Geprüft von:



Ing. Roman Zoufal, CSc.

Bewilligt von:



Ing. Jaroslav Dufek

PAVUS, a. s.
Autorizovaná osoba AO 216
Pobočka
391 81 Veselí nad Lužnicí



ZERTIFIKAT

OEKO-TEX® Zertifizierungsstelle GmbH

Kaiserstraße 39 · 60329 Frankfurt am Main

Die Firma

Verseidag-Indutex GmbH

Industriestraße 56

47803 Krefeld, DEUTSCHLAND

erhält nach Oeko-Tex® Standard 100 die Berechtigung, gemäss unserem **Gutachten, Nummer 11.0.97263**, das Oeko-Tex® Signet



für folgende Artikel zu führen:

Verbundwerkstoffe seemee® mesh, bestehend aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung in weiß, zur Verwendung als Print- und Werbemedien.

Die Prüfungen an o.g. Artikeln wurden nach Oeko-Tex® Standard 100, **Produktklasse IV** für Dekorationsmaterialien durchgeführt und haben ergeben, dass die derzeit geltenden humanökologischen Anforderungen des Standards erfüllt sind.

Die zertifizierten Artikel erfüllen die geltenden Anforderungen des Anhangs XVII von REACH (inkl. Verwendung von Azofarbstoffen, Nickellässigkeit etc.) sowie die Amerikanischen Anforderungen hinsichtlich dem Gehalt an Blei (total) in Kinderartikeln (CPSIA, ausgenommen Zubehör aus Glas).

Der Inhaber des Zertifikates hat sich dem Institut gegenüber durch eine Konformitätserklärung gemäss ISO 17050-1 verpflichtet, nur mit dem Prüfmuster konforme Ware mit dem Oeko-Tex® Signet zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat ist gültig bis 30.11.2012

Frankfurt am Main, 25.11.2011

Oeko-Tex Zertifizierungsstelle GmbH
Kaiserstr. 39 60329 Frankfurt a.M.
Tel. +49 (0) 69-400 34 08-0, Fax: 400 34 08 299
e-mail: info@zertifizierung-oekotex.com



Jutta Knels
Geschäftsführung